

Sika® Primer-290 DC

Грунтовка

Описание продукта Sika® Primer-290 DC – это прозрачная светло-желтая жидкость низкой вязкости, которая отвердевает под воздействием атмосферной влаги. Она предназначена для грунтовки деревянных реек перед нанесением герметика Sikaflex®-290 DC.

Область применения Sika® Primer-290 DC разработан для применения на древесине следующих сортов:

- Тик;
- Красное дерево;
- Орегонская сосна;
- Пробковое дерево;
- Стекловолокно.

Технические данные

Химическая характеристика Растворитель с содержанием полиуретана

Цвет Прозрачный с желтоватым оттенком

Плотность Ок. 1,0 кг/л (DIN 51757)

Вязкость Ок. 35 мПас

Содержание твердого вещества Ок. 34%

Точка воспламенения - 4°C (DIN 51755)

Время высыхания (23°C/отн. влаж. 50%) От 30 минут до 24 часов

Условия хранения Хранить в прохладном сухом месте

Срок хранения 9 месяцев, при температуре <25°C в невскрытой упаковке

Способ нанесения Деревянные палубные рейки должны быть чистыми и сухими. Следует удалить пыль, грязь и все жирные следы. Грунтовку следует наносить аккуратно очень тонким слоем при помощи чистой кисти. Загрунтованные поверхности следует оставить минимум на 30 минут перед нанесением герметика или клея серии Sikaflex®.

Важные замечания

- Грунтовка наносится только один раз. В случае непредвиденной задержки между грунтованием и нанесением герметика, спрячьте загрунтованные планки в надежном месте, чтобы к ним не прилипла пыль и грязь. Однако, оставлять их более чем на 24 часа нельзя.
- Расход грунтовки от 100 до 200 г/м² (примерно).
- Плотнo закройте банку сразу после работы;
- Не применяйте грунтовку, которая начала загустевать.



Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.



ООО «Зика»
Ул. М. Дмитровка,
д. 16, стр. 6
103006, Москва
Россия

Tel. +7 495 771 74 88, 980 77 90
Fax +7 495 771 74 80, 980 77 91
www.sika.ru

